

Инструкция по эксплуатации и уходу за кварц-винилом.

Общие сведения по уходу за напольным покрытием.

Выбор класса эксплуатации.

Одна из основных характеристик, отвечающих за долговременную, беспроблемную эксплуатацию кварц-винила – это класс эксплуатации. Класс эксплуатации показывает тип помещения и уровень нагрузки для конкретного напольного покрытия. То есть чем выше класс эксплуатации, тем большие нагрузки выдержит напольное покрытие, без изменения декора.

Важными характеристиками, формирующими класс эксплуатации у кварц-винила, являются износостойкость и толщина основного защитного слоя.

Чем выше устойчивость к истиранию защитного слоя, тем лучше он будет выдерживать различные эксплуатационные нагрузки. У всего кварц-винила FineFloor Group максимально возможный показатель устойчивости к истиранию - группа «Т», это практически не истираемые напольные покрытия.

При этом, чем толще основной защитный слой, тем буквально дольше он будет истираться.

Так покрытия с защитным слоем 0,3 мм (23-31 класс эксплуатации) рекомендуется использовать в любых бытовых помещениях и в коммерческих помещениях, но только с низким уровнем нагрузки.

Покрытия с защитным слоем 0,5 и 0,55 мм (23-33-42 класс эксплуатации) можно использовать как в любых бытовых, так и в коммерческих помещениях с высоким уровнем нагрузки (проходимостью).

Выбор цвета покрытия

Опрятный внешний вид помещения во многом зависит от цвета напольного покрытия: в помещениях с большой проходимостью лучше выбрать покрытия с неоднородным рисунком и средней цветовой насыщенностью (серый, светло-коричневый). Такой кварц-винил дольше сохранит свой внешний вид и уход за ним будет проще. Следует обращать внимание также на то, что глубокое тиснение на поверхности покрытия, как правило, требует более тщательного ухода.

Во время ремонта.

Во время проведения ремонтных работ необходимо учитывать последовательность выполнения этапов: укладка напольного покрытия является практически заключительным этапом, после чего можно устанавливать двери и наличники, монтировать плинтуса и собирать мебель. Все прочие ремонтные работы должны быть завершены до укладки напольного покрытия.

При любых работах, связанных со сверлением, необходимо сразу убирать песок и абразивные частицы с покрытия или закрывать кварц-винил плотной пленкой. Не следует перетаскивать стремянки и строительные леса по поверхности волоком, необходимо подкладывать плотный картон или ДВП под их ножки. То есть при производстве строительных ремонтных работ после укладки кварц-винила, покрытие рекомендуется закрыть и пленкой, и плотным картоном или ДВП.

Сборка, перемещение и эксплуатация мебели

Соблюдайте меры предосторожности при сборке мебели. Избегайте падения деталей крепежа и элементов мебели на пол. Для предотвращения повреждения поверхности напольное покрытие необходимо на время работ застелить плотным картоном (или подобным материалом).

Для клеевого кварц-винила, уложенного на клей, сборку и установку мебели можно производить не ранее, чем через 48 часов после завершения укладки

Для замкового кварц-винила и клеевого, уложенного на специальную клеящую подложку, сборку и установку мебели можно производить сразу после завершения укладки.

При эксплуатации мебели необходимо соблюдать следующие правила:

1. Ножки мебели должны быть оснащены фетровыми накладками, либо специальными широкими пластиковыми накладками, убедившись при этом в отсутствии торчащего крепежа. Необходимо регулярно проверять чистоту или целостность накладок.
2. Тяжелую мебель можно перемещать только путем переноса, либо с помощью специальных подпятков с колесиками.
3. Если мебель оснащена опорой в виде колесиков, то эти колесики должны быть из полиуретана и иметь широкую рабочую поверхность.

Ежедневная эксплуатация. Общие рекомендации.

Снижение абразивного износа является основополагающим фактором для сохранения идеального внешнего вида напольного покрытия. Необходимо своевременно и полностью убирать с пола песок и абразивные частицы.

Поддержание чистоты в помещениях начинается со входа. 85 % грязи и песка приносится в дом на обуви с улицы, поэтому мы советуем использовать в частных и коммерческих интерьерах специальные вентилирующиеся ворсовые коврики. Важно: коврики не должен иметь резиновую основу! На входе с улицы в коммерческие помещения рекомендуется обустраивать двух-трехзонные системы защиты от грязи.

Виды ухода

Для продления срока службы кварц-виниловой плитки следует обеспечить правильный уход за ней.

Рекомендуемые виды уборки кварц-виниловых напольных покрытий:

- Сухая уборка пылесосом на режиме «гладкий пол» (при наличии на рабочей насадке хорошо скользящего ворса, предотвращающего создание вакуума) или на режиме «щетка»;
- Веником (с щетиной средней жесткости);
- Влажная уборка, в том числе полумоечной машиной, без применения режима высокотемпературного пара. Влажная уборка возможна с использованием любых бытовых моющих средств без абразивных составляющих и хлора.

Для качественного клининга на коммерческих объектах выбирайте фирму, предлагающую профессиональное сопровождение и поддержку.

Ежедневный уход

Кварц-виниловая плитка нуждается в ежедневном уходе только в местах, где ходят в уличной обуви.

Мыть пол лучше с помощью средневорсовой швабры, так можно удалить до 100 % грязи с поверхности покрытия. В чистую воду можно добавить по инструкции бытовое моющее средство (не использовать порошковые моющие средства и средства на основе хлора) или профессиональное моющее вещество например Eurocol 888. Профессиональные моющие вещества не оставляют разводов после высыхания поверхностей и обеспечат хороший внешний вид плитки на долгое время.

Мыть кварц-виниловое покрытие необходимо совершая движения вдоль рельефа поверхности кварц-винила. Менять воду нужно в зависимости от степени загрязненности пола.

Периодичность такой уборки определяется уровнем эксплуатационной нагрузки на покрытие:

- интенсивная / нормальная проходимость - 1 раз в день;
- умеренная нагрузка – 2-3 раза в неделю;
- редкое хождение – 1 раз в неделю.

Выведение пятен

Советуем незамедлительно выводить пятна с плитки, потому что застарелые пятна удалить будет значительно сложнее. Для удаления загрязнений с пола используйте средства для глубокой очистки например Eurocol 891 согласно инструкции, любые спиртосодержащие составы, а для удаления алкидных красок – уайт-спирит.

При удалении загрязнений следуйте следующим правилам:

- твердые загрязнения нужно сначала размягчить водой;
- жидкости удалить чистой ветошью или впитывающей бумажной салфеткой;
- затем нужно обработать пятна чистой влажной ветошью с моющим составом, при этом не следует тереть пятно слишком сильно;
- дайте пятну высохнуть и протрите чистой влажной ветошью;
- Если пятна не поддаются выведению, то обратитесь к специалисту – он не допустит повреждения плитки, используя специализированные средства.

Внимание!

Для удаления загрязнений **не** используйте ацетон и растворители на его основе, а также хлорсодержащие вещества с высокой концентрацией соединений хлора.

Не следует размещать резиновые колеса и резиновые коврики на поверхности кварц-винила на срок более 1-2 часов. Техническая, черненная резина может поменять цвет и прозрачность защитного слоя.

Не допускайте скопления влаги под плотными полимерными ковриками, лежащими на кварц-виниле: при долговременном парниковом эффекте на поверхности защитного слоя может временно появиться белесость. После удаления влаги через непродолжительное время это явление исчезает без повреждения декоративности покрытия.

Дополнительная защитная обработка мастикой после укладки

Для создания дополнительной защиты от абразивного износа на новое, не бывшее в эксплуатации и чистое покрытие после укладки можно нанести специализированную мастику Eurocol 898 в два слоя с промежуточной сушкой 1—3 часа. Мاستику следует наносить неворсистой тканью или специальной шваброй.

После высыхания мастики образуется износостойкая, препятствующая скольжению пленка, предотвращающая быстрое загрязнение покрытий и образование черных полос от обуви. Эластичная пленка не пропускает воду и является защитным средством длительного действия.

Мастика Eurocol 898 бывает матовой и глянцевой. С помощью глянцевой мастики можно повысить степень блеска любого декора кварц-винила, применив мастику как описано выше.

Восстановление декоративного вида поверхности

1. Удалить все засохшие загрязнения
2. Нанесите средство для глубокой очистки Eurocol 981 (в концентрации согласно инструкции по применению), тщательно распределите средство вдоль тиснения на поверхности. В случае сильных загрязнений на поверхности следует подождать 20-30 минут.
3. После этого смыть средство чистой водой не менее 2-х раз.
4. После высыхания напольного покрытия обработать его мастикой Eurocol 898 в два слоя с промежуточной сушкой 1—3 часа. Начинать обработку нужно от источника света для контроля нанесения мастики на всю поверхность, используя швабру с микрофиброй. Контролируйте равномерность нанесения. Наносите мастику, совершая движения вдоль рельефа поверхности, равномерно и тщательно распределяя мастику так, чтобы не оставались видимые полосы и капли.
5. Время полного высыхания мастики составляет 24 часа.

Периодичность обработки мастикой для восстановления декоративного вида зависит от интенсивности использования помещения:

- интенсивное коммерческое использование - 2 раза в год;
- обычное коммерческое использование - 1 раз в год;
- бытовое использование - 1 раз в 3 - 4 года.

Соблюдение всех пунктов данной инструкции по эксплуатации обеспечит сохранность внешнего вида Вашего пола в течение всего срока эксплуатации.